

## 真空遮蔽胶（HS-350）

地址：深圳市龙华区观澜牛湖新湖路 359 号

电话：0755-28020598 传真：0755-27613929 邮箱：13631508639@139.com

### 一, 用途说明:

材料采用复合酯类材料而成，与除硅胶系及氟系外的所有金属、非金属材料相容性好，粘合度强；适用于各类制程中当临时载体，可耐 200 度高温 6 小时，280 度高温 2 小时，在 20 度以下水中不溶解，无需溶剂在 60-100 度高温水下可快速彻底溶解，溶解时超声波辅助震荡可加速溶解。

### 二, 使用说明:

在高温工艺制程中充当临时保护、遮蔽载体，完成后放入热水中浸泡溶解，最终得到工艺的产品，充当临时载体的可溶胶在水中彻底溶解不残留。

在镀膜制程中的遮药盘、挡板等需要经常清洁处充当多余膜料的临时载体，完成后放入热水中浸泡溶解，充当临时载体的可溶胶在水中彻底溶解不残留，附着在表面的膜料沉淀于水中无污染回收。

### 三, 使用方法:

喷涂或印刷方式涂覆于产品表面，接着用 70°--150°烘烤 5 到 30 分钟，干燥后做制程加工，干燥后膜厚 20-30um 即可达到很好的遮蔽效果，在高温真空中无析出，无挥发，不分解。

### 四, 储存环境

应存放于干燥的处所，避免湿热环境存放。

### 五, 处置原则

本产品不含致癌物质，若误触本产品，应立即以肥皂水将受污染的区域清洗干净，若误食本产品，应立即送医诊治，误触眼睛则须以大量清水冲洗。

### 六, 注意事项

本数据之数据为实验室反复测试之结果，实验人员以力求实验结果之信赖度，但因使用者之环境及制程不尽相同，因此此数据无法成为用户必然获得之性质保证，使用者于量产前必须自行试验出合适的制程以达到最佳之结果。